

Geen toeslagen
Geen verpakkingskosten
Franco verzending vanaf € 650,-

40CrMnMo7

1.2311

Chemische analyse

C	0,35	-	0,45
Si	0,20	-	0,40
Mn	1,30	-	1,60
Co			
Cr	1,80	-	2,10
Mo	0,15	-	0,25
Ni			
V			
W			

Kunststofvormen staal, goed polijstbaar, goed nitreerbaar, goed etsbaar.
Wordt veelal in leveringstoestand ingezet, hardheid circa 30 Hrc of 1000 N/mm².

Toepassingen

Kunststofmatrijzen; opbouwdelen voor matrijzen; spuitgietmatrijzen; zetgereedschappen; algemene machinebouw.