

Geen toeslagen
Geen verpakkingskosten
Franco verzending vanaf € 650,-

X3NiCoMoTi18-9-5

1.2709

Chemische analyse

C		≅	0,03
Si		≅	0,10
Mn		≅	0,15
Co	8,50	-	10,0
Cr		≅	0,25
Mo	4,50	-	5,20
Ni	17,0	-	19,0
V			
W			

Precipitatie harder, goede taaigheid gecombineerd met hoge trekvastheid

Toepassingen

Vertanding stempels, Aluminium- Drukgieterwerk, Be- afscherming voor koudvloei pers gereedschap, Kunststof matrijzen

Technische eigenschappen

Leveringstoestand: circa 320 HB / 1100 N/mm²

Zacht gloeien:

Harden:

Ontlaten: